

Pintura en Spray Cromo Premium

Descripción: La Pintura en Spray ABRO Cromo Premium seca rápidamente, y deja un acabado brillante siempre.

Indicaciones de Uso: Debe ser usado en madera, metal, plásticos, cerámicos, y alfarería. Para usos en interiores y exteriores.

Todas las superficies deben estar libre de grasa, polvo, óxido, humedad, pintura suelta, u otro material que pueda interferir en la adhesión apropiada. Superficies brillantes deben ser lijadas primero. Metales deben estar libres de óxidos y para mejores resultados debe de usarse primero un primer.

1. Proteger áreas cercanas del spray con telas o papeles. Usar con ventilación adecuada.
2. Agitar por un minuto luego de que se suelten las bolas internas. Agitar ocasionalmente durante su uso.
3. Apuntar la lata hacia el objeto deseado, manteniendose de 10 a 12 pulgadas de la superficie y aplicar con un movimiento firme. Si otra capa es necesario, aplicar entre las 4 horas siguientes para evitar que se levante la pintura. No es tóxico cuando está seco.

Si la válvula se obstruye, quitar y limpiar. No clavar objetos puntiagudos a la válvula. SECAR LIBRE DE TACK EN 15 MINUTOS.

Presentaciones: · Lata metálica de 8 oz (227gr)

Almacenamiento: Mantener alejado del calor, chispas y fuego - no exponer a temperaturas mayores a 49°C.

Precauciones: Contenido bajo Presión. Extremadamente inflamable! Irrita piel, ojos y nariz. Usar con ventilación adecuada. No es tóxico cuando está seco.

DATA DE TEST TÍPICO

Propiedades Físicas

Apariencia y olor	Olor Típico de pintura solvente
Ingredientes Tóxicos	Tolueno, Xileno, Polvo de Aleación Cobre/Zinc
Gravedad Específica (H ₂ O=1)	0.8
Rango de Ebullición	-25°C - 138°F
Solubilidad en Agua	Despreciable
Componentes Orgánicos Volátiles	5.7 lb/galón
Tasa de Evaporación	Más rápido que el Eter
Punto de Inflamabilidad	4°C
Límites de flamabilidad en aire por volúmen	Min 1.0% Max 9.5%

* Datos de test típico son solo valores promedio. Variaciones menores que no afectan el desempeño del producto son esperados durante una producción normal.

