

Etiqueta Autoadhesiva

A base de papel no estucado opaco



Cara: Shur Vellum 80

Papel blanca de calandrado suave, libre de madera, no estucado. Adecuado para láser, fotocopiadora e impresión por chorro de tinta.

Valores

| | | | |
|---------------------------|-------------|------------------|-----|
| Gramaje | ISO 536 | g/m ² | 69 |
| Calibre | ISO 534 | micras | 78 |
| Resistencia a la tracción | MD ISO 1924 | kN/m | 6.0 |
| | CD ISO 1924 | kN/m | 2.9 |
| Opacidad | ISO 2471 | % | 98 |
| Blancura | ISO 11475 | | 148 |

Adhesivo:

El adhesivo permanente dispersión acrílica para todas las aplicaciones etiqueta común de valores que cubren una amplia gama de superficies de aplicación.

Contacto con alimentos

El cumplimiento de la FDA 21 CFR 175.105, BfR Recomendación XIV, el Reglamento (CE) n° 1935/2004, el Reglamento (UE) n° 10/2011. Certificado de conformidad ISEGA disponible bajo petición.

Valores

| | | |
|-------------------------------|-------|-------------|
| Tack | FTM 9 | muy alto |
| Adhesividad | FTM 1 | alto |
| Temperatura Mínima de trabajo | | 5°C |
| Rango de servicio | | -20°C/+80°C |

Liner:

Papel Siliconado supercalandrados blanco que permite la detección de etiquetas sin fisuras para el dispensado de etiquetas consistente.

Valores

| | | | |
|---------|---------|------------------|----|
| Gramaje | ISO 536 | g/m ² | 60 |
| Calibre | ISO 534 | micras | 57 |

Condiciones de Uso y Almacenaje:

La etiqueta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.

